

CREATIV Rauhfaserfarbe



Lösemittelfreie Dispersions-Innenbeschichtung

- haftfest und spannungsarm
- waschbeständig, gut deckend, diffusionsoffen
- lässt sich leicht auftragen und strukturieren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGSBEREICH

1.1 Produkteinstufung nach DIN EN 13 300

Deckvermögen	Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m ² /l
Nassabriebbeständigkeit	Klasse 3
Glanzgrad	Matt

1.2 Bindemittel, Pigmentbasis/Füllung:

Styrol-Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Holzfaser, Wasser, Celluloseether, Konservierungsmittel, Additive

1.3 Farbtöne

Weiß. Mit geeigneten Abtönkonzentraten abtönbar.

1.4 Anwendungsbereich

Rauhfaserartige, dekorative, nahtlose Dispersions-Innenbeschichtung zur Verarbeitung im Roll- und Spritzverfahren. Als Untergrund eignen sich Putze, Holz-, Preß- und Spanplatten, Gipskarton und feste Altanstriche. Anspruchlos hinsichtlich der Untergrundvorbehandlung. In den meisten Fällen wird durch einen Auftrag eine gut deckende Anstrichfläche mit einem ansatzfreien, nahtlosen Strukturbild erreicht. Hervorragend geeignet für die rationelle Spritzbeschichtung von Fertigbauelementen.

2 VERARBEITUNG

2.1 Untergrundvorbehandlung

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

2.2 Verträglichkeit mit anderen Anstrichmaterialien

Die CREATIV Rauhfaserfarbe ist mit allen Dispersionsprodukten der Firma CREATIV Farben verträglich. Artfremde Zusätze sowie der Kontakt mit Eisen können zu Verfärbungen und zu vorzeitigem Koagulieren führen!

2.3 Verarbeitungstechniken

Rollen (empfohlene Florstärke: 16-18 mm), streichen, spritzen (nicht Airless!)

2.4 Verarbeitungstemperatur

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

2.5 Verbrauch

Ca. 6-8 m²/l, je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Arbeitsweise des Anwenders.

2.6 Trockenzeit

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90 %, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 6 Stunden überstreichbar.

2.7 Verarbeitungshinweise

- Nicht zum Streichen vorgesehene Flächen vorher abdecken. Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen.
- CREATIV Rauhfaserfarbe vor Gebrauch gut aufrühren, da die Farbe thixotrop und dick sein kann. Als Voranstrich evtl. mit ca. 10 % Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen, als Schlussanstrich bis ca. 5 % mit Wasser verdünnen. Faseranteile gleichmäßig auf der Fläche verteilen. Zwei Anstriche sind empfehlenswert.

- Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen. Beim Airless-Spritzen möglichst einen Siebsack vor dem Ansaugstutzen anbringen.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnässe) oder starkem Wind verarbeiten. Gegebenenfalls Netzpläne am Gerüst anbringen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.
- Empfehlenswert ist das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen (kein Glas).

Hinweise für Rollauftrag:

- Bei der Beschichtung von Decken quer zum Lichteinfall auftragen mit dem Licht verschlichten.
- An den Wänden waagrecht auftragen und senkrecht verschlichten.
- Zum Rollauftrag kurzschurige Farbwalzen benutzen. Darauf achten, dass die Walze immer eine ausreichende Farbmenge enthält. Material gleichmäßig satt auflegen. Nicht zu weit auswalzen!
- Bei großen Flächen jeweils nur ca. 4 m² auftragen und sofort verschlichten. Ecken und Winkel mit einer Heizkörperwalze bearbeiten bzw. mit sattem Pinsel tupfen.

2.8 Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

3 WICHTIGE HINWEISE

3.1 Allgemein

Material nicht in Hände von Kindern gelangen lassen. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel): Benzisothiazolinon, Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

3.2 Kennzeichnung

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW50 / Produkt-Code (veraltet): M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

3.3 Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung.

3.4 Entsorgung

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

4 ALLGEMEINES

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Bestellnummer:

2501-88	2,5 l	PE-Eimer
2502-64	5,0 l	PE-Eimer
2503-40	10,0 l	PE-Eimer
2504-24	15,0 l	PE-Eimer



CREATIV-FARBEN GmbH

Weinbach 1 • 94405 Landau – Oberhöcking
Tel: +49 9955 9330333 • Fax: +49 9955 904334
creativ-farben@t-online.de
www.creativfarben.com